

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017753

International filing date: 30 November 2004 (30.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-144124
Filing date: 13 May 2004 (13.05.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

20.12.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 5 月 1 3 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 1 4 4 1 2 4
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 4 - 1 4 4 1 2 4]


出 願 人 大日本印刷株式会社
Applicant(s):



2 0 0 5 年 2 月 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 0 6 9 2 6

【書類名】 特許願
【整理番号】 BOH00038
【提出日】 平成16年 5月13日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C04B 35/10
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内
 【氏名】 手嶋 勝弥
【特許出願人】
 【識別番号】 000002897
 【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社
 【代表者】 北島 義俊
【代理人】
 【識別番号】 100101203
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 山下 昭彦
 【電話番号】 03-5524-2323
【選任した代理人】
 【識別番号】 100104499
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 岸本 達人
 【電話番号】 03-5524-2323
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 131924
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0105701

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

$\{113\}$ 面、 $\{012\}$ 面、 $\{104\}$ 面、 $\{110\}$ 面、 $\{101\}$ 面、 $\{116\}$ 面、 $\{211\}$ 面、 $\{122\}$ 面、 $\{214\}$ 面、 $\{100\}$ 面、 $\{125\}$ 面、 $\{223\}$ 面、 $\{131\}$ 面、および $\{312\}$ 面からなる群から選択される少なくとも 1 つの結晶面を有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶。

【請求項 2】

$\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶。

【請求項 3】

六角両錘形の結晶に由来することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載のアレキサンドライト色人工コランダム結晶。

【請求項 4】

前記アレキサンドライト色人工コランダム結晶中に、着色成分としてバナジウムが添加されていることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 までのいずれかの請求項に記載のアレキサンドライト色人工コランダム結晶。

【請求項 5】

原料およびフラックスを含有する試料を加熱し、フラックスの蒸発を駆動力として結晶を析出および成長させるフラックス蒸発法により、六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法。

【請求項 6】

前記フラックスは、モリブデン化合物を含有することを特徴とする請求項 5 に記載のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法。

【請求項 7】

前記フラックスは、蒸発抑制剤を含有することを特徴とする請求項 6 に記載のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法。

【請求項 8】

アレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造するために用いられ、モリブデン化合物とアルミニウム化合物とバナジウム化合物とを含有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料。

【請求項 9】

アルカリ金属化合物を含有することを特徴とする請求項 8 に記載のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料。

【書類名】明細書

【発明の名称】アレキサンドライト色人工コランダム結晶

【技術分野】

【0001】

本発明は、例えばレーザー発振材料、高硬度軸受材料、物性測定用標準材料、宝飾品および高付加価値日用品等に用いることが可能なアレキサンドライト色人工コランダム結晶に関するものである。

【背景技術】

【0002】

近年、天然に存在するような、結晶独自の立体形状を有する単結晶が、その未知なる特性から各分野で求められている。

【0003】

人工コランダム結晶の製造方法としては、(1) 酸素および水素炎中にコランダム結晶の原料粉末を落下させながら結晶粒を成長させる火炎溶融法（ベルヌーイ法）、(2) コランダム結晶の原料粉末を適当なフラックスに混合して坩堝で溶融し、溶液を徐冷しながら結晶を析出・成長させる、または溶液を坩堝の中で温度勾配を付けながら結晶を析出・成長させる、あるいはフラックスを蒸発させながら結晶を析出・成長させるフラックス法、(3) コランダム結晶の原料粉末を坩堝で溶融し、融液から結晶を引き上げるチョクラルスキー法、(4) コランダム結晶の原料粉末を成形した後、水素ガス雰囲気中、高温で長時間加熱して焼結する方法等が挙げられる。

【0004】

上記(1)の火炎溶融法では、結晶の成長速度が速いため、高品質な結晶を得ることは困難である。また、この方法では棒状の結晶が製造されるため、実際にレーザー発振材料等に使用する際には、製造された棒状の結晶を所望の形状となるように切削する必要がある、さらに人工コランダム結晶は硬度が高いことからコストがかかるという問題があった。さらにまた、この方法により製造された人工コランダム結晶は不純物を含まないのに対し、天然のコランダム結晶は不純物を含むものであり、容易に判別することができるため、宝飾品としての価値が非常に低いという欠点もあった。

【0005】

また、上記(3)のチョクラルスキー法は、純度の高い結晶を製造することが可能であるため、レーザー発振材料等に好適に用いることができるが、この方法では棒状の結晶が製造されるため、上述したように実用化する際には、棒状の結晶を所望の形状となるように切削する必要がある、さらに人工コランダム結晶は硬度が高いことからコストがかかるという問題があった。さらにまた、この方法により製造された人工コランダム結晶は純度が高いために不純物を含まず、天然のコランダム結晶と大きく異なることから、宝飾品としての価値が非常に低いという欠点もあった。チョクラルスキー法は例えば特許文献1または特許文献2に開示されている。

【0006】

さらに、上記(4)の成形後焼結する方法では、高温で長時間加熱しなければならず、膨大なエネルギーを必要とするため、コストがかかるという問題があった。焼結する方法は例えば特許文献3に開示されている。

【0007】

一方、上記(2)のフラックス法では、フラックスとして酸化リチウム-酸化（フッ化）鉛、フッ化アルミニウム・ナトリウム、酸化リチウム-酸化タングステン-酸化（フッ化）鉛、酸化ビスマス-酸化ランタン-酸化（フッ化）鉛等を用いて、溶液を徐冷しながら結晶を析出・成長させることにより、板状の結晶が得られることが知られている。しかしながら、薄い板状の結晶しか得ることができず、実用化する際にコストがかかるという問題があった。フラックス法は例えば非特許文献1または非特許文献2に開示されている。

【0008】

【特許文献1】特開平7-277893号公報

【特許文献2】特開平6-199597号公報

【特許文献3】特開平7-187760号公報

【非特許文献1】Elwell D., Man-made gemstones, Ellis Horwood Ltd., Chichester (1979)

【非特許文献2】Elwell D., Scheel H. J., Crystal growth from high-temperature solutions, Academic Press, London (1975)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、低コストで実用化することが可能なアレキサンドライト色人工コランダム結晶およびその製造方法を提供することを主目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

上記目的を達成するために、本発明は、 $\{113\}$ 面、 $\{012\}$ 面、 $\{104\}$ 面、 $\{110\}$ 面、 $\{101\}$ 面、 $\{116\}$ 面、 $\{211\}$ 面、 $\{122\}$ 面、 $\{214\}$ 面、 $\{100\}$ 面、 $\{125\}$ 面、 $\{223\}$ 面、 $\{131\}$ 面、および $\{312\}$ 面からなる群から選択される少なくとも1つの結晶面を有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を提供する。

【0011】

本発明によれば、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が上記の結晶面を有することから、レーザー発振材料等に使用する際に切削等の加工を施すことがなく、または切削等の加工を施す場合であっても本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶が有する結晶面を利用して加工することができるため、低コストで実用化することができるという利点を有する。また、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は多面体結晶であり、天然のコランダム結晶に近いものであることから、宝飾品等としての価値が高いという利点も有する。

【0012】

本発明はまた、 $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を提供する。

【0013】

本発明によれば、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有することから、従来の $\{001\}$ 面を優位な結晶面とする板状結晶に由来するものではなく、レーザー発振材料等に使用する際には切削等の加工を施さなくてもよく、または切削等の加工を施す場合であっても本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の形状を利用して加工することができるため、低コストで実用化することができるという利点を有する。また、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は天然のコランダム結晶に近いものであることから、宝飾品等としての価値が高いという利点も有する。

【0014】

また、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、六角両錘形の結晶に由来することが好ましい。これにより、所定の結晶面を有するアレキサンドライト色人工コランダム結晶とすることができ、レーザー発振材料等に使用する際に六角両錘形の形状を利用して加工を施すことができるため、低コストでの実用化が可能となるからである。また、六角両錘形の結晶に由来することから、多面体結晶であり、天然のコランダム結晶に近いものであるため、宝飾品等としての価値が高くなるからである。

【0015】

上記発明においては、上記アレキサンドライト色人工コランダム結晶中に、着色成分としてバナジウムが添加されていることが好ましい。

【0016】

また本発明は、原料およびフラックスを含有する試料を加熱し、フラックスの蒸発を駆動力として結晶を析出および成長させるフラックス蒸発法により、六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法を提供する。

【0017】

本発明によれば、フラックス蒸発法を用いることにより、六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することが可能であるため、レーザー発振材料等に使用する際に切削等の加工を施すことがなく、または切削等の加工を施す場合であっても六角両錘形の形状を利用して加工することができ、低コストでの実用化が可能である。また、フラックス蒸発法では、天然のコランダム結晶に近い結晶が得られるため、宝飾品等としての価値が高いものとしてすることができる。さらに、フラックス蒸発法において用いる装置は高温炉および坩堝と単純であり、容易に六角両錘形のアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することができる。

【0018】

上記発明においては、上記フラックスはモリブデン化合物を含有することが好ましい。フラックスとしてモリブデン化合物を用いることにより、板状結晶または針状結晶ではなく、六角両錘形の結晶を選択的に製造することができるからである。

【0019】

また上記発明においては、上記フラックスは蒸発抑制剤を含有していてもよい。これにより、フラックスの蒸発速度が抑えられ、多核発生および結晶成長速度を抑制できるため、高品質なアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することが可能となるからである。

【0020】

本発明は、また、アレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造するために用いられ、モリブデン化合物とアルミニウム化合物とバナジウム化合物とを含有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料を提供する。

【0021】

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料を用いてアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造した場合、板状または針状ではなく、六角両錘形の結晶を選択的に製造することができることから、上述したように低コストでの実用化が可能となり、また宝飾品等としての価値が高い結晶を得ることができる。

【0022】

上記発明においては、上記アレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料は、アルカリ金属化合物を含有していてもよい。アルカリ金属化合物は、上記モリブデン化合物等の蒸発を抑制するため、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料を用いてアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造した場合、多核発生および結晶成長速度を抑制することができ、高品質なアレキサンドライト色人工コランダム結晶を得ることが可能となるからである。

【発明の効果】

【0023】

本発明によれば、フラックス蒸発法を用いることにより六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することができるため、レーザー発振材料等に使用する際には加工が容易であり、低コストでの実用化が可能となる。また、天然のコランダム結晶に近い結晶が得られるため、宝飾品等としての価値が高いという利点を有する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

本発明は、アレキサンドライト色人工コランダム結晶、その製造方法、およびアレキサ

ンドライト色人工コランダム結晶製造用原料を含むものである。以下、それぞれについて詳細に説明する。

【0025】

A. アレキサンドライト色人工コランダム結晶

まず、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶について説明する。

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は2つの態様に分けることができる。第1の態様としては、 $\{113\}$ 面、 $\{012\}$ 面、 $\{104\}$ 面、 $\{110\}$ 面、 $\{101\}$ 面、 $\{116\}$ 面、 $\{211\}$ 面、 $\{122\}$ 面、 $\{214\}$ 面、 $\{100\}$ 面、 $\{125\}$ 面、 $\{223\}$ 面、 $\{131\}$ 面、および $\{312\}$ 面からなる群から選択される少なくとも1つの結晶面を有するものである。また、第2の態様としては、 $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有するものである。

以下、それぞれの態様について説明する。

【0026】

1. 第1の態様

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の第1の態様は、 $\{113\}$ 面、 $\{012\}$ 面、 $\{104\}$ 面、 $\{110\}$ 面、 $\{101\}$ 面、 $\{116\}$ 面、 $\{211\}$ 面、 $\{122\}$ 面、 $\{214\}$ 面、 $\{100\}$ 面、 $\{125\}$ 面、 $\{223\}$ 面、 $\{131\}$ 面、および $\{312\}$ 面からなる群から選択される少なくとも1つの結晶面を有することを特徴とするものである。

【0027】

ここで、コランダム結晶について説明する。コランダム結晶は三方晶系に属するコランダム構造を有している。このコランダム構造は、ほぼ六方最密充填した格子の六配位（八面体）位置の2/3を陽イオン（Al）が規則的に占有しており、陽イオン（Al）を中心とした AlO_6 八面体が一部で面を共有し、z軸方向に連結した構造をしている。また一般的に、コランダム（ Al_2O_3 ）のAlの一部がVで置換されることにより、アレキサンドライト色コランダム結晶となる。

【0028】

コランダム（ Al_2O_3 ）はアルミナ多形の中でも最も安定であり、このようなコランダム構造を有するコランダム結晶は、融点が約2050℃であり、高硬度（モース硬度9）を有し、耐薬品性、耐摩耗性および耐候性に優れている。また、高温環境下においても高い電気絶縁性を示す。上述した性質を有することから、コランダム結晶は計器用軸受、マイクロメス、光スイッチ素子、レーザー発振材料等に用いられている。また、コランダム（ Al_2O_3 ）のAlの一部がFeおよびTi、またはCr等に置換されることにより、色相が異なる結晶となり、これらの結晶は一般にサファイアやルビーと呼ばれ、宝飾品として用いられている。

【0029】

また、アレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法としては、従来からチョクラルスキー法、火炎溶融法、フラックス法、焼結法等が知られている。チョクラルスキー法または火炎溶融法により作製されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は棒状結晶として得られるため、複雑な結晶形状を有していない。また、焼結法により作製されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は成形後に焼結されるため、この場合も複雑な結晶形状を有していない。一方、フラックス徐冷法では板状結晶が得られることから、得られたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は結晶面を有するが、優位な結晶面が $\{001\}$ 面である。

【0030】

このように従来では、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が棒状または板状の結晶として得られるため、レーザー発振材料等に使用する際には所望の形状となるように切削等の加工を施す必要があり、上述したようにアレキサンドライト色人工コランダム結晶が高硬度を有することから、コストがかかるという不具合が生じていた。また、チョクラルスキー法および火炎溶融法により作製されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶

は不純物を含まないのに対し、天然のコランダム結晶は不純物を含むため、容易に判別することができ、宝飾品等としての価値は低いものであった。

【0031】

本態様におけるアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、所定の結晶面を有するものであり、このような結晶面は六角両錘形の結晶に由来するものである。六角両錘形の結晶とは、例えば図1(a)に示すような形状を有するアレキサンドライト色人工コランダム結晶を意味する。本態様においては、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が六角両錘形の結晶に由来することから、レーザー発振材料や宝飾品等に使用する際に切削等の加工を施すことがなく、または切削等の加工を施す場合であっても本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶が有する結晶面を利用して加工することができることから、低コストで実用化することができるという利点を有する。

【0032】

ここで、上記結晶および結晶面は、X線回折装置を用いてそれぞれ同定および測定する。この際、三方晶系、 $a = 4.759 \text{ \AA}$ 、 $c = 12.993 \text{ \AA}$ とし、同定の際には JCPDS No. 46-1212 と比較する。

【0033】

また本発明においては、例えば $\{101\}$ 面とは、 (101) 面と等価な全ての面、すなわち (101) 面および (011) 面、あるいはその倍数である (202) 面、 (022) 面、 (303) 面、 (033) 面、 (404) 面および (044) 面などを意味するものとし、他の所定の結晶面についても同様とする。

【0034】

本態様のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、所定の結晶面を有することにより、従来の製造方法によって製造されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶とは区別される。例えばチョクラルスキー法により製造されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は複雑な結晶形状を有しておらず、切削等の加工を施しても特定の結晶面を有するように加工することはほとんど不可能である。また、フラックス徐冷法により製造されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は板状結晶であり、 $\{001\}$ 面を優位な結晶面とするが、上述したような六角両錘形の結晶に由来する結晶面を有するように加工することは通常不可能である。

【0035】

また、本態様においてアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、六角両錘形の結晶に由来するものであればよく、上記の結晶面以外の結晶面を有していてもよい。

【0036】

なお、六角両錘形の結晶に由来するとは、本態様のアレキサンドライト色人工コランダム結晶が六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶であってもよく、六角両錘形のアレキサンドライト色人工コランダム結晶に切削等の加工を施したものであってもよいことを意味するものである。

【0037】

また、六角両錘形を基本形状とするとは、例えば図1(a)に示すように六角両錘形のアレキサンドライト色人工コランダム結晶であってもよく、図1(b)に示すように六角両錘形の一部が欠け、他の結晶面が出現しているアレキサンドライト色人工コランダム結晶であってもよい。

【0038】

ここで、コランダム結晶は、バナジウム等の添加物の種類により色相が異なるものとなることが知られている。例えば添加物のないものは無色であり、バナジウムを添加したものはアレキサンドライト色、ニッケルを添加したものは黄色、鉄およびチタンを添加したものは青色、クロムを添加したものは濃赤色や赤色、桃色、ニッケルおよびクロム、あるいはニッケル、クロムおよび鉄を添加したものはオレンジ色、ニッケル、チタンおよび鉄を添加したものは黄緑色、チタン、クロムおよび鉄を添加したものは紫色、コバルトを添加したものは緑色となる。また、クロムが添加されている濃赤色のコランダム結晶以外の

コランダム結晶を一般にサファイアと呼ぶ。

【0039】

本態様のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、結晶中に着色成分としてバナジウムが添加されていることによりアレキサンドライト色に着色されたものであることが好ましい。

【0040】

なお、アレキサンドライト色に着色されているとは、人工コランダム結晶が変色性を有している場合を意味し、また、アレキサンドライト色人工コランダム結晶とは、変色性を有する人工コランダム結晶を意味する。この変色性を示す領域は、特に限定されるものではなく、例えば青緑色系スペクトルの強い光（例えば太陽光や蛍光灯）の下では暗青緑色や暗黄緑色を呈し、赤色系スペクトルの強い光（例えばろうそくの灯火や白熱電灯）の下では暗赤紫色や赤褐色を呈するというように変化する。

【0041】

また本態様においては、バナジウムに加えて、着色成分として鉄、チタンおよびクロムから選択される少なくとも1種の元素が添加されていてもよい。この場合、着色成分の組み合わせとしては、例えばバナジウムのみ；バナジウムおよび鉄；バナジウムおよびチタン；バナジウムおよびクロム；バナジウム、鉄およびチタン；バナジウム、鉄およびクロム；バナジウム、チタンおよびクロム；バナジウム、鉄、チタンおよびクロム等の組み合わせを挙げることができる。

【0042】

なお、バナジウム等が添加されていることは、EPMA（電子線マイクロアナライザー）、XPS（X線光電子分光分析）、またはEDX（エネルギー分散型X線分析）により確認することができる。

【0043】

本態様のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の化学量論的な組成は、上述した着色成分の組み合わせによって異なるが、例えば $Al_2O_3 : V$ 、 $Al_2O_3 : V, Fe$ 、 $Al_2O_3 : V, Ti$ 、 $Al_2O_3 : V, Cr$ 、 $Al_2O_3 : V, Fe, Ti$ 、 $Al_2O_3 : V, Fe, Cr$ 、 $Al_2O_3 : V, Ti, Cr$ 、または $Al_2O_3 : V, Fe, Ti, Cr$ などで表すことができる。本態様においては、上記組成は化学量論的なものに限らず、化学量論的な組成からずれているものも含んでいる。本態様のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、後述するようにフラックス蒸発法により作製されることが好ましく、フラックス蒸発法により作製した場合、アレキサンドライト色人工コランダム結晶にフラックス中に含まれる元素が不純物として含有される場合があるからである。なお、アレキサンドライト色人工コランダム結晶中の不純物の含有量は、通常1mol%以下と極微量である。

【0044】

また、上記アレキサンドライト色人工コランダム結晶中のバナジウム等の着色成分の含有量としては、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が着色されるだけの着色成分が含有されていれば特に限定されるものではなく、極微量であってもよい。

【0045】

本態様において、アレキサンドライト色人工コランダム結晶は、フラックス蒸発法により作製されることが好ましい。フラックス蒸発法において用いる装置は高温炉および坩堝と単純であり、容易に六角両錘形のアレキサンドライト色人工コランダム結晶を提供することができるからである。また、用いるフラックスの種類により、板状結晶または針状結晶ではなく、選択的に六角両錘形の結晶を作製することができるからである。さらに、上述したようにフラックス蒸発法により作製されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、フラックス中に含まれる元素を不純物として含有する場合があることから、天然のコランダム結晶と同様に不純物を含む結晶とすることができ、天然に近いものであるため、宝飾品等としての価値が高いという利点を有するからである。

【0046】

なお、フラックス蒸発法等のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法に関しては、後述する「B. アレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法」の項に記載するため、ここでの説明は省略する。

【0047】

また、本態様のアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、故意に不純物が含有されたものであってもよい。上述したように、不純物を含有することにより、天然に近いものとすることができ、宝飾品等としての価値が高いという利点を有するからである。

【0048】

2. 第2の態様

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の第2の態様は、 $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有することを特徴とするものである。

【0049】

上記第1の態様で記載したように、従来のチョクラルスキー法、火炎熔融法または焼結法により作製されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、複雑な結晶形状を有していない。また、フラックス徐冷法では板状結晶が得られることから、アレキサンドライト色人工コランダム結晶は結晶面を有するが、優位な結晶面が $\{001\}$ 面である。

【0050】

本態様におけるアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、 $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有するものであり、このような結晶面は板状結晶には由来せず、上記第1の態様と同様に六角両錘形の結晶に由来するものである。本態様においては、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有し、六角両錘形の結晶に由来するものであることから、レーザー発振材料や宝飾品等に使用する際に切削等の加工を施すことがなく、または切削等の加工を施す場合であっても本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶が有する結晶面を利用して加工することができ、低コストで実用化することができるという利点を有する。

【0051】

ここで、 $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面を有するとは、 $\{001\}$ 面を有していないことを意味するか、また $\{001\}$ 面を有する場合は、X線回折パターンにおいて $\{001\}$ 面に帰属されるピークより強度の大きいピークが存在することを意味するものである。また、 $\{001\}$ 面以外の優位な結晶面としては、上記第1の態様に記載した所定の結晶面のいずれかであることが好ましい。

【0052】

なお、アレキサンドライト色人工コランダム結晶のその他の点に関しては、上記第1の態様に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0053】

B. アレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法

次に、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法について説明する。

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法は、原料およびフラックスを含有する試料を加熱し、フラックスの蒸発を駆動力として結晶を析出および成長させるフラックス蒸発法により、六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することを特徴とするものである。

【0054】

フラックス法とは、溶液法的一种であり、融剤法とも呼ばれるものである。フラックス法により結晶を成長させる際には、フラックスとなる適当な塩または酸化物と、溶質となる原料とを混合し、加熱溶解した後、溶液を徐冷あるいはフラックスを蒸発させながら過飽和状態をつくり、結晶を成長させる。この過飽和状態の形成方法の違いにより、フラックス蒸発法、フラックス徐冷法およびフラックス温度勾配法に大別される。

【0055】

本発明は、上記の中でもフラックス蒸発法を用いるものである。フラックス蒸発法とは

、フラックスの蒸発を駆動力とした核形成および結晶成長を促す方法であり、例えば図 2 (b) に示すように、フラックスおよび原料を含有する試料 1 が充填された坩堝 12 を高温炉 13 中に設置し、加熱して試料 1 中のフラックスを蒸発させてアレキサンドライト色人工コランダム結晶 2 を析出・成長させると、図 2 (c) に示すようにアレキサンドライト色人工コランダム結晶 2 を含有する試料 1' が得られる。この残存した試料 1' を適当な媒体に溶解させることにより、アレキサンドライト色人工コランダム結晶 2 を分離することができる。

【0056】

フラックス法を用いたアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法としては、溶液を徐冷しながら過飽和状態をつくり結晶を成長させるフラックス徐冷法により、酸化リチウム-酸化（フッ化）鉛、酸化リチウム-酸化タングステン-酸化（フッ化）鉛、または酸化ビスマス-酸化ランタン-酸化（フッ化）鉛等の鉛系フラックスを用いて、板状結晶が得られることが知られている。しかしながら、この方法により得られる結晶は薄い板状結晶のみであり、大型で高品質な結晶を製造することは困難であった。したがって、レーザー発振材料等に使用する際には板状結晶を所望の形状に切削する必要がある、さらにアレキサンドライト色人工コランダム結晶は高硬度を有することから、コストがかかるという不具合が生じていた。

【0057】

このような問題がある一方で、フラックス法ではフラックス中に含まれる元素が不純物として結晶に含有される場合があるため、チョクラルスキー法等とは異なり、得られるアレキサンドライト色人工コランダム結晶は不純物を含み、天然のコランダム結晶に近いものとするができることから、宝飾品等としての価値が高いものが得られるという利点を有する。

【0058】

本発明においては、フラックス蒸発法を用いることにより、例えば図 1 (a) に示すような六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することが可能であるため、実用化する際の加工が容易であり、安価に高付加価値のアレキサンドライト色人工コランダム結晶を提供することができる。また、フラックス蒸発法に用いる装置は、図 2 (b) に示すように高温炉 13 および坩堝 12 があればよく単純であり、フラックス蒸発法では、フラックスを蒸発させて結晶を析出・成長させ、残存した試料を適当な媒体に溶解させるとアレキサンドライト色人工コランダム結晶が得られることから、製造工程が簡便である。さらに上述したように、フラックス蒸発法では、アレキサンドライト色人工コランダム結晶がフラックス中に含まれる元素を不純物として含有する場合があり、天然のコランダム結晶に近いものが得られるため、宝飾品等としての価値が高いアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することが可能である。

【0059】

なお、本発明において、六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶とは、図 1 (a) に示すような六角両錘形の結晶だけでなく、図 1 (b) に示すような六角両錘形の一部が欠け、他の結晶面が出現している結晶も含むものとする。

【0060】

図 2 は本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法の一例を示す工程図である。図 2 に示すように、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法は、乳鉢 11 にてフラックスおよび原料を攪拌して試料 1 を調製する試料調製工程（図 2 (a)）と、上記試料 1 を充填した坩堝 12 を高温炉 13 中に設置して加熱し、さらに高温保持してフラックスを蒸発させる加熱・蒸発工程（図 2 (b)）と、上記加熱・蒸発工程において溶融した試料を冷却する冷却工程（図 2 (c)）と、上記加熱・蒸発工程および上記冷却工程後に残存した試料 1' を適当な媒体に溶解させてアレキサンドライト色人工コランダム結晶 2 を分離する分離工程（図 2 (d)）とを有するものである。

以下、このようなアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法の各工程について説明する。

【0061】

1. 試料調製工程

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法においては、まずフラックスおよび原料を攪拌して試料を調製する試料調製工程が行われる。

【0062】

本工程において、フラックスおよび原料の攪拌方法としては、均一に攪拌することができる方法であれば特に限定はされないが、例えば乳鉢でフラックスおよび原料を十分に攪拌する方法を用いることができる。

【0063】

本発明に用いられる試料は、フラックスおよび原料を含有するものである。以下、フラックスおよび原料に分けて説明する。

【0064】

(1) フラックス

本発明に用いられるフラックスは、後述する加熱・蒸発工程において蒸発するものであり、かつ後述する分離工程において適当な媒体に溶解するものであれば特に限定はされないが、モリブデン化合物を含有することが好ましい。上記フラックスがモリブデン化合物を含有することにより、板状または針状のアレキサンドライト色人工コランダム結晶ではなく、六角両錘形を基本形状とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を選択的に製造することが可能となるからである。

【0065】

このようなモリブデン化合物としては、酸化モリブデン、あるいは後述する加熱・蒸発工程において加熱することにより酸化モリブデンを生成する化合物を用いることができる。また、加熱により酸化モリブデンを生成する化合物としては、例えば炭酸モリブデン、硫酸モリブデン、硝酸モリブデン、モリブデン水酸化物、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、上記の中でも、酸化モリブデンを用いることが好ましい。

【0066】

また、本発明においては、上記フラックスが蒸発抑制剤を含有していてもよい。これにより、フラックスの蒸発速度が抑えられ、多核発生および結晶成長速度を抑制することができるため、高品質なアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することが可能となるからである。

【0067】

一方、フラックスが上記蒸発抑制剤を含有しない場合は、核形成の速度が速く、核が多く形成されるため、多数のアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することができる。

【0068】

上記蒸発抑制剤としては、フラックスの蒸発を抑制することができるものであり、かつ後述する分離工程において適当な媒体に溶解するものであれば特に限定はされないが、本発明においてはアルカリ金属化合物を用いることが好ましい。アルカリ金属化合物を用いることにより、効果的にフラックスの蒸発を抑制することができ、高品質で大型のアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造することができるからである。

【0069】

このようなアルカリ金属化合物としては、アルカリ金属酸化物、あるいは後述する加熱・蒸発工程において加熱することによりアルカリ金属酸化物を生成する化合物を用いることができる。上記の加熱によりアルカリ金属酸化物を生成する化合物としては、例えば炭酸アルカリ金属、硫酸アルカリ金属、硝酸アルカリ金属、アルカリ金属水酸化物、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、上記の中でも Li_2O 、 Na_2O および K_2O からなる群から選択される少なくとも1種のアルカリ金属酸化物を生成するものであることが好ましい。具体的には、 Li_2CO_3 、 Na_2CO_3 、 K_2CO_3 等が挙げられる。

【0070】

また、上記アルカリ金属化合物の含有量としては、アルカリ金属化合物のアルカリ金属原子のモル数が、上記試料の全モル数に対して40mol%以下、中でも30mol%以下、特に20mol%以下の範囲となるように含有されることが好ましい。本発明においては、フラックスの蒸発を駆動力として核形成および結晶成長が促されるため、アルカリ金属化合物の含有量が上記範囲より多い場合、結晶化が妨げられる可能性があるからである。

【0071】

(2) 原料

次に、本発明に用いられる原料について説明する。本発明においてアレキサンドライト色人工コランダム結晶は、例えば $Al_2O_3 : V$ などで表される基本組成を有するものであることから、原料としてはアルミニウム化合物およびバナジウム化合物を用いることができる。また本発明においては、上記「A. アレキサンドライト色人工コランダム結晶」の項に記載したように、アレキサンドライト色人工コランダム結晶は、着色成分としてバナジウムに加えて鉄、チタンまたはクロムなどが添加されていてもよいことから、上記原料としてはアルミニウム化合物およびバナジウム化合物に加えて、さらに鉄化合物、チタン化合物およびクロム化合物から選択される少なくとも1種の化合物を用いてもよい。この場合、原料の組み合わせとしては、例えばアルミニウム化合物およびバナジウム化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物および鉄化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物およびチタン化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物およびクロム化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物、鉄化合物およびチタン化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物、鉄化合物およびクロム化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物、チタン化合物およびクロム化合物；アルミニウム化合物、バナジウム化合物、鉄化合物、チタン化合物およびクロム化合物等の組み合わせを挙げることができる。

【0072】

アルミニウム化合物としては、酸化アルミニウム、あるいは後述する加熱・蒸発工程において加熱することにより酸化アルミニウムを生成する化合物を用いることができる。上記の加熱により酸化アルミニウムを生成する化合物としては、例えば水酸化アルミニウム、硫酸アルミニウム、炭酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、これらの中でも酸化アルミニウムを用いることが好ましい。

【0073】

また、バナジウム化合物としては、後述する加熱・蒸発工程において溶融するものであれば特に限定されるものではないが、加熱によりバナジウムイオンを生成する化合物であることが好ましい。上記の加熱によりバナジウムイオンを生成する化合物としては、例えば炭化バナジウム、塩化バナジウム、酸化バナジウム、酸化硫酸バナジウム、酸化シウ酸バナジウム、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、これらの中でも酸化バナジウムを用いることが好ましい。この場合、上記酸化バナジウムにおけるバナジウムの価数としては3価、4価および5価が挙げられる。バナジウムの価数は、単一であってもよく、混在していてもよい。

【0074】

さらに、鉄化合物としては、後述する加熱・蒸発工程において溶融するものであれば特に限定されるものではないが、加熱により鉄イオンを生成する化合物であることが好ましい。上記の加熱により鉄イオンを生成する化合物としては、例えば酸化鉄、水酸化鉄、硫酸鉄、炭酸鉄、硝酸鉄、塩化鉄、クエン酸鉄、リン酸鉄、フッ化鉄、ヨウ化鉄、シウ酸鉄、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、これらの中でも酸化鉄を用いることが好ましい。この場合、上記酸化鉄における鉄の価数は、2価であっても3価であってもよく、また2価および3価の鉄が混在していてもよい。

【0075】

また、チタン化合物としては、後述する加熱・蒸発工程において溶融するものであれば

特に限定されるものではないが、加熱によりチタンイオンを生成する化合物であることが好ましい。上記の加熱によりチタンイオンを生成する化合物としては、例えば酸化チタン、窒化チタン、チタンテトライソプロポキシド、シュウ酸チタン、硫化チタン、臭化チタン、塩化チタン、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、これらの中でも酸化チタンを用いることが好ましい。この場合、上記酸化チタンにおけるチタンの価数としては2価、3価および4価が挙げられる。チタンの価数は、単一であってもよく、混在していてもよい。

【0076】

さらに、クロム化合物としては、後述する加熱・蒸発工程において溶融するものであれば特に限定されるものではないが、加熱によりクロムイオンを生成する化合物であることが好ましい。上記の加熱によりクロムイオンを生成する化合物としては、例えば酸化クロム、水酸化クロム、硫酸クロム、炭酸クロム、硝酸クロム、およびこれらの水和物等が挙げられる。本発明においては、これらの中でも酸化クロムを用いることが好ましい。

【0077】

本発明において、上述した原料の含有量としては、原料のモル数が上記試料の全モル数に対して10mol%以下であることが好ましい。原料の含有量が上記範囲より多い場合、上記フラックスに原料が溶解しにくくなり、結晶化が妨げられる可能性があるからである。また、原料が少量でも含有されていれば結晶は形成されるため、原料の含有量の下限値としては特に限定されない。

【0078】

また、アルミニウム化合物とバナジウム化合物との混合比としては、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が着色されるだけのバナジウム化合物が添加されていれば特に限定されるものではない。さらに、アルミニウム化合物およびバナジウム化合物に加えて、鉄化合物、チタン化合物およびクロム化合物から選択される少なくとも1種の化合物を用いた場合も同様に、着色成分となるバナジウム化合物およびその他の化合物が、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が着色されるだけ添加されていれば特に限定されるものではない。

【0079】

例えば原料として酸化アルミニウムおよび酸化バナジウムを用いた場合、酸化バナジウムの添加量は、酸化アルミニウムの重量に対して5重量%以下となるように混合すればよく、好ましくは2重量%以下、より好ましくは1重量%以下となるように混合する。上記の混合比を上記範囲とすることにより、アレキサンドライト色人工コランダム結晶が変色性の良好なアレキサンドライト色に着色されるからである。

【0080】

また、例えば原料として酸化アルミニウム、酸化バナジウムおよび酸化鉄を用いた場合、酸化バナジウムおよび酸化鉄の合計添加量は、酸化アルミニウムの重量に対して5重量%以下となるように混合すればよく、好ましくは2重量%以下、より好ましくは1重量%以下となるように混合する。上記の混合比を上記範囲とすることにより、上述したようにアレキサンドライト色人工コランダム結晶が変色性の良好なアレキサンドライト色に着色されるからである。また、このような場合、酸化バナジウムと酸化鉄との混合比としては、バナジウムおよび鉄の価数によっても異なり、本発明により製造されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶の用途に応じて適宜選択すればよい。

【0081】

このように本発明においては、上述したアルミニウム化合物およびバナジウム化合物に、鉄化合物、チタン化合物、またはクロム化合物を種々に組み合わせて用いることができ、これらの化合物の混合比としてはそれぞれの元素の価数により異なるものであり、本発明により製造されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶の用途に応じて適宜選択される。

【0082】

(3) その他

本発明においては、上記試料に不純物を含有させてもよい。これにより、天然に近い結晶を製造することができ、宝飾品等としての価値が高いアレキサンドライト色人工コランダム結晶が得られるからである。

【0083】

2. 加熱・蒸発工程

次に、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法における加熱・蒸発工程について説明する。本発明における加熱・蒸発工程は、フラックスおよび原料を含む試料を加熱し、さらに高温保持してフラックスを蒸発させる工程である。

【0084】

本工程においては、上記試料調製工程において調製された試料を坩堝に充填して蓋をかぶせ、例えば図2(b)に示すように試料1が充填された坩堝12を高温炉13中に設置する。次いで、最高保持温度まで昇温し、その温度にて所定時間保持することにより、試料1中のフラックスが蒸発し、このフラックスの蒸発を駆動力として核形成および結晶成長が促される。これにより、試料1中にアレキサンドライト色人工コランダム結晶2が形成される。

【0085】

本工程における最高保持温度としては、上記試料が溶融する温度であれば特に限定はされないが、具体的には950℃～1300℃、中でも975℃～1250℃、特に1000℃～1200℃の範囲内であることが好ましい。

【0086】

また、上記最高保持温度に設定する際の昇温速度としては、上記試料を均一に加熱することができる速度であれば特に限定はされない。さらに、上記最高保持温度にて保持する時間としては、十分に結晶を成長させることができる時間であれば特に限定はされない。

【0087】

本工程に用いられる坩堝としては、上記最高保持温度に耐えるものであり、かつ上述の試料との反応性が低いものであれば特に限定はされないが、通常は白金坩堝を用いることとする。

【0088】

3. 冷却工程

次に、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法における冷却工程について説明する。本発明における冷却工程は、上記加熱・蒸発工程において溶融した試料を冷却する工程である。

【0089】

本工程においては、例えば図2(b)に示すような高温炉13から試料1が充填された坩堝12を取り出し、図2(c)に示すように室温となるまで試料1'が充填された坩堝12を冷却する。

【0090】

冷却方法としては、室温になるまで冷却することができる方法であればよく、坩堝を放冷する方法等が挙げられる。

【0091】

4. 分離工程

次に、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法における分離工程について説明する。本発明において分離工程は、上記加熱・蒸発工程および上記冷却工程後に残存した試料を適当な媒体に溶解させることにより、結晶を分離する工程である。

【0092】

上記冷却工程後の坩堝においては、例えば図2(c)に示すように試料1'がアレキサンドライト色人工コランダム結晶2を取り込んで残存している。本工程においては、この残存した試料を適当な媒体に溶解させることにより、アレキサンドライト色人工コランダム結晶のみを容易に分離することができる。

【0093】

上記の残存した試料を溶解させるために用いる媒体としては、アレキサンドライト色人工コランダム結晶に影響を及ぼさず、アレキサンドライト色人工コランダム結晶以外の残存した試料を溶解させることができるものであれば特に限定はされないが、例えば冷水、温水、熱水等を挙げることができる。

【0094】

なお、本発明により製造されたアレキサンドライト色人工コランダム結晶のその他の点に関しては、上述した「A. アレキサンドライト色人工コランダム結晶」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0095】

C. アレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料

次に、アレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料について説明する。

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料は、アレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造するために用いられ、モリブデン化合物とアルミニウム化合物とバナジウム化合物を含有することを特徴とするものである。

【0096】

本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料は、上述したフラックス蒸発法によりアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造する際に好適に用いられるものであり、このような本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料を用いてアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造した場合、板状結晶または針状結晶ではなく、六角両錘形を基本形状とする結晶を選択的に製造することができることから、上述したように低コストでの実用化が可能となる。また、宝飾品等としての価値が高い結晶が得られるという利点も有する。

【0097】

また、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料は、上記モリブデン化合物、アルミニウム化合物およびバナジウム化合物に加えて、さらに鉄化合物、チタン化合物およびクロム化合物から選択される少なくとも1種の化合物を含有していてもよい。なお、これらの化合物の組み合わせとしては、例えば上記「B. アレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法 1. 試料調製工程」の項に記載した組み合わせを挙げることができる。

【0098】

さらに、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料は、アルカリ金属化合物を含有していてもよい。アルカリ金属化合物は、上記モリブデン化合物等の蒸発を抑制するため、本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶製造用原料を用いてアレキサンドライト色人工コランダム結晶を製造した場合、多核発生および結晶成長速度を抑制することができ、高品質なアレキサンドライト色人工コランダム結晶を得ることが可能となるからである。

【0099】

なお、モリブデン化合物、アルミニウム化合物、バナジウム化合物、鉄化合物、チタン化合物、クロム化合物、アルカリ金属化合物およびこれらの化合物の含有量等については、上述した「B. アレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法 1. 試料調製工程」の項に記載したものと同様であるので、ここでの説明は省略する。

【0100】

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であり、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な作用効果を奏するもの、またはそれらの均等物は、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

【実施例】

【0101】

以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。

【実施例】

酸化アルミニウム (1.5 g)、酸化バナジウム (0.008 g)、酸化モリブデン (28.5 g) および炭酸リチウム (1.5 g) を秤量し、乳鉢に入れた。この混合試料を乳鉢中で、約 20 分間乾式混合した。その後、上記混合試料を白金るつぽに充填し、ふたをして、電気炉中に設置した。電気炉を毎時 45℃ の速度で 1100℃ まで加熱し、その温度で 5 時間保持した。保持後、電気炉からるつぽを取り出し、室温まで放冷した。室温まで冷却したるつぽを温水中に入れ、アレキサンドライト色人工コランダム結晶を分離・回収した。得られた結晶は、六角両錘形を基本形状とした立体形状を有し、アレキサンドライト色透明であった。

【図面の簡単な説明】

【0102】

【図 1】 本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の一例を示す形態図である。

【図 2】 本発明のアレキサンドライト色人工コランダム結晶の製造方法の一例を示す工程図である。


【符号の説明】

【0103】


- 1 … 試料
- 1' … 残存した試料
- 2 … アレキサンドライト色人工コランダム結晶
- 11 … 乳鉢
- 12 … 坩堝
- 13 … 高温炉

【書類名】 図面

【図 1】




(a)



(b)

【図 2】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 本発明は、低コストで実用化することが可能なアレキサンドライト色人工コランダム結晶およびその製造方法を提供することを主目的とする。

【解決手段】 本発明は、 $\{113\}$ 面、 $\{012\}$ 面、 $\{104\}$ 面、 $\{110\}$ 面、 $\{101\}$ 面、 $\{116\}$ 面、 $\{211\}$ 面、 $\{122\}$ 面、 $\{214\}$ 面、 $\{100\}$ 面、 $\{125\}$ 面、 $\{223\}$ 面、 $\{131\}$ 面、および $\{312\}$ 面からなる群から選択される少なくとも 1 つの結晶面を有することを特徴とするアレキサンドライト色人工コランダム結晶を提供することにより、上記課題を解決する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 4 - 1 4 4 1 2 4

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 8 9 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

氏 名

大日本印刷株式会社